

OPIS PRODUKTU

Technologia	Hybrid SMP
Typ produktu	Klej/Uszczelniaacz
Składniki	Jednoskładnikowy
Utwardzanie	Wilgoć
Zastosowanie	Elastyczne klejenie montażowe
Kolor	Biały, Czarny
Konsystencja	Pasta, produkt tiksotropowy
Zapach	Charakterystyczny

Vivtek 47 to jednoskładnikowy klej/uszczelniaacz na bazie polimeru, utwardzający się w reakcji z wilgocią, do aplikacji pistoletem. Czas skórkowania i utwardzania zależy od temperatur i wilgotności powietrza, a czas utwardzania zależy dodatkowo od głębokości spoiny. Poprzez podwyższenie temperatury i wilgotności powietrza czas utwardzania może zostać skrócony, podczas gdy niska temperatura i wilgotność powietrza spowalniają proces utwardzania i skórkowania. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, plastifikatorów, silikonów i izocyjanianów. Wykazuje niską skurczliwość. Klej/uszczelniaacz wykazuje dobrą odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe, dlatego może być stosowany w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

Obszary zastosowań

Vivtek 47 stosuje się do następujących aplikacji:

- klejenie kamienia, betonu, luster, szkła, gipsu, lacobelu, poliuretanu, PWC, tworzyw sztucznych (bez PE,PP), emalii, ceramiki, glazury, terakoty, miedzi, ołowiu, cynku, cyny, aluminium, metali, stali nierdzewnej, styropianu, styroduru, drewna, korka i wiele innych.

DANE TECHNICZNE

Twardość:	65 Shore A
Wytrzymałość:	2,8 N/mm ²
Wydłużenie spoiny:	400%
Czas utwardzania:	3mm/24h
Temperatura nakładania:	+5°C do +40°C
Odporność na temperaturę:	-40°C do +90°C

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać Kartę Charakterystyki w celu uzyskania informacji o środkach ostrożności i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa. Także w przypadku produktów chemicznych zwolnionych z obowiązku oznakowania, należy zawsze przestrzegać środków ostrożności i postępować zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Przygotowanie powierzchni

Podłoża muszą być czyste, suche, wolne od oleju i tłuszczu, a pomieszczenia dobrze wentylowane.

Aplikacja

Aplikacja z kartuszy 290 ml jest wykonywana za pomocą pistoletów. Niska temperatura kleju/uszczelniaacza sprawia, że zwiększa się jego lepkość, co z kolei prowadzi do wolniejszego dozowania produktu. Można tego uniknąć podgrzewając produkt przed aplikacją do temperatury pokojowej.

Czyszczenie

Do czyszczenia sprzętu aplikacyjnego zanieczyszczonego nieutwardzonym klejem zalecamy stosowanie środka czyszczącego Vivtek A61.

Klasyfikacja

W Karcie Charakterystyki znajdują się informacje dotyczące:

Zagrożeń

Zasad transportu

Zasad bezpieczeństwa

PRZECHOWYWANIE

Wrażliwość na przemarzanie Nie

Temperatura przechowywania 5°C do 25°C

Czas przydatności do użytku, mies. 18

(w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu)

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Vivtek nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.

Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Firma Vivtek nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Firma Vivtek nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą

zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że firma Vivtek nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem.