



Opis produktu

Zettex Powertack to wytrzymały, doskonale przylegający i szybko twardniejący klej montażowy. Powertack spełnia wyśrubowaną normę DIN D4 i jest całkowicie bezwonne. Unikalny skład kleju zapewnia połączenie wszystkich najlepszych właściwości istniejących klejów do drewna i materiałów budowlanych.

Materiał

Modyfikowany poliuretan

Zalety

- Można go użyć do piaskowania, obrabiania i malowania (większość farb stałych i wodnych)
- Rozpylenie wody przyspiesza utwardzanie i proces burzenia się.
- Odporność na wodę morską i chlor
- Można go użyć do klejenia w pionie
- Trwałość i zgodność z normą DIN D-4
- Nie stosować do klejenia PP/PE/PA

Instrukcja stosowania

Popularny w branży budowlanej Zettex Powertack pozwala na sklejenie różnych materiałów i skuteczne klejenie drewna, metalu, tworzyw sztucznych i kamienia. Można go także używać do materiałów izolacyjnych, takich jak wełna szklana i mineralna oraz pianka PU.

Dostępne objętości

Tuba 310 ml

Kolor

Beżowy

Mechanizm stosowania

Wszystkie powierzchnie należy wyczyścić z kurzu i tłuszczu. Powierzchnię do klejenia można także wyczyścić środkiem Zettex Profireiniger. Do nakładania środka Powertack zalecamy używanie pistoletu Zettex Caulkgun. Materiał nieutwardzony może zostać usunięty za pomocą środka Zettex Profireiniger.

Zettex Powertack należy nakładać na płytę 6-milimetrovych kreskami, zachowując 20–40 cm odległości między kreskami i odsuwając je na 5 cm od krawędzi klejonej powierzchni. Następnie należy docisnąć płytę do ściany. Zalecamy, aby płyta była dociskana przez 24 godziny. Zapewni to optymalne sklejenie materiałów. Przed produkcyjnym użyciem kleju zalecamy wykonanie próby przyczepności.

Informacje o bezpieczeństwie

Przed użyciem środka Powertack należy przeczytać kartę charakterystyki MSDS. Można ją otrzymać na żądanie.

Zettex Europe B.V.

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Temperatura stosowania	+5°C do +40°C
Baza	PU
Wartość wyciskania	400
Czas utwardzania	24-48 h
Gęstość	1,46 g/ml
Odporność na mróz podczas transportu	Do -15°C
Odporność na temperaturę	+30°C do +80°C
Wymagana ilość	400 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	11 N/mm ²
Kurczenie się po utwardzeniu	0%

Okres

Przechowywać bez nasłonecznienia w temperaturze od +5 °C do +25°C. Okres trwałości produktu Powertack wynosi 9 miesięcy przy przechowywaniu zgodnie z zaleceniami. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

trwałość ci**Zettex Europe B.V.**

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

