



### Opis produktu

Zettex MS Polymer 60 to uniwersalny klej i uszczelniacz połączeń, pozwalający na wiązanie wszystkich materiałów z wyjątkiem PE i PP. Ten wszechstronny polimer może być stosowany na dowolnej powierzchni i zaspokoi każdą potrzebę. Zettex MS 60 nie zawiera rozpuszczalników, plastifikatorów, silikonu i izocyjanianów. To nasza najbardziej sprawdzona receptura. MS60 można używać nawet w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

### Materiał

Polimery MS

### Zalety

- Trwała elastyczność
- Wysoka absorpcja drgań akustycznych
- Szybkie schnięcie, 3 mm na 24 h
- Nie kurczy się
- Wysoka odporność mechaniczna
- Odporność na grzyby i bakterie
- Nie zanieczyszcza krawędzi marmuru i innych kamieni naturalnych
- Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonu
- Można używać do pomalowania większości farb wodnych lub 2K.

### Zastosowania

Klejenie wszystkich metali, drewna, EPDM, ołowi, cynku, miedzi, luster, kamieni, styropianu, tworzyw sztucznych, betonu i kamienia naturalnego. Wysoka uniwersalność ułatwia zastosowanie w roli wielu różnych klejów.

### Odporność chemiczna

- Dobra: woda słodka i morska, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje, smary, rozcieńczone kwasy organiczne i ługi

### Dostępność

- Tuba 290 ml
- Kiszka 600 ml
- Bęben 200 l

### Instrukcja stosowania

Przed użyciem należy najpierw przeczytać informacje o bezpieczeństwie. Powierzchnia musi być wyczyszczona z kurzu i smarów. Produkt należy nałożyć pistoletem Zettex Caulkgun na jedną stronę klejonego materiału w liniach rozsuniętych o 10–20 cm. Nie zalecamy stosowania podkładek. W razie potrzeby można zwiększyć przyczepność, stosując podkład Zettex Primer Z-05. W razie potrzeby do mocowanych materiałów można również zastosować Zettex Fixerband. Po nałożeniu trzeba podpierać sklejone materiały przez 24 h. W razie potrzeby wykończyć środkiem Zettex Easy Finish. Po użyciu wyczyścić środkiem Zettex Profireiniger.

### Informacje o bezpieczeństwie

Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Przed użyciem należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

### Okres trwałości

18 miesięcy w zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C

**Zettex Europe B.V.**

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

**Właściwości**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Moduł 100%                         | 1,32 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Wartość wyciskania przy 3 mm/4 bar | 150 g/min                     |
| Temperatura pracy                  | 5°C do 40°C                   |
| Baza                               | Polimery MS                   |
| Utwardzanie                        | 3 mm na 24 h                  |
| Gęstość                            | 1,58 g/ml                     |
| Opory przepływu (ISO 7390)         | <2 mm                         |
| Wydłużenie przy zerwaniu           | 400%                          |
| Absorpcja ruchu                    | 25%                           |
| Wytrzymałość na rozciąganie        | 2,6 N/mm <sup>2</sup>         |
| Twardość                           | 58 w skali Shore A            |
| Formowanie „skórki” przy 23°C      | 10 minut                      |
| Odporność na temperaturę           | -40°C do 90°C                 |

**Zastosowania systemowe**

- System montażu w fasadzie Zettex Facade Adhesion System

**Certyfikaty**

- EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- EN15651-3: XS3
- Emission Code EC1 Plus
- Emission Certificate M1
- ISEGA: Do kontaktu z żywnością
- A+ (Eurofins ISO 16000)

**Zettex Europe B.V.**

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com