



Opis produktu

Zettex MS Polymer 70 to uniwersalny klej do wszystkich materiałów z wyjątkiem PE i PP. Cechuje go bardzo duża początkowa adhezyjność. Można go używać na dowolnym podłożu. Klej Zettex MS 70 Hightack został specjalnie opracowany do klejenia kamienia, betonu, luster, szkła, gipsu, PU, PWC, twardych tworzyw sztucznych, emalii, ceramiki, miedzi, ołowiu, cynku, cyny, aluminium, metali, stopów i stali nierdzewnej.

Materiał

Polimery MS

Zalety

- Trwała elastyczność i bezwonnosc
- Wysoka absorpcja drgań akustycznych
- Neutralne utwardzanie
- Nie kurczy się
- Wysoka odporność mechaniczna
- Odporność na grzyby i bakterie
- Nie zanieczyszcza krawędzi marmuru i innych kamieni naturalnych
- Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonu
- Można go używać do pomalowania większości farb wodnych lub 2K
- Odporność na pogodę i wilgoć
- Doskonałe przyleganie bez podkładu do różnych materiałów, w tym wilgotnych

Instrukcja stosowania

- Naniesić klej za pomocą końcówki V w pionowych liniach. Odległość między liniami kleju powinna wynosić 10–20 cm. Następnie ścisnąć materiały tak, aby odstęp między sklejanymi powierzchniami wyniósł 2–3 mm. Klej MS 70 Hightack nie należy używać z podkładkami. Wysoka wytrzymałość początkowa oznacza, że utwardzanie nie wymaga podpierania. Klej MS 70 Hightack jest dostępny w kolorze czarnym i białym. W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym.
- Ze względu na strukturę kleju Zettex MS 70 Hightack zalecamy nakładanie go pistoletem Zettex Caulkgun. Powierzchnie należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć. Nieutwardzone pozostałości oraz zabrudzone materiały można wyczyścić środkiem Zettex Profireiniger. Porowate powierzchnie należy przygotować przez nałożenie podkładu Zettex Hechtprimer. Należy także pamiętać o sprawdzeniu przyczepności klejonej powierzchni. Do wyczyszczenia rąk można użyć ściereczek Zettex Cleaning Wipes.

Dostępność

- Tuba 290 ml

Informacje o bezpieczeństwie

Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Przed użyciem tego należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Okres trwałości

18 miesięcy w zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C

Zettex Europe B.V.

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

Właściwości

Moduł 100%	1,39 MPa (N/mm ²)
Wartość wyciskania g/min przy 3 mm/4 bar	20
Temperatura pracy	5°C do 40°C
Baza	Polimery
Utwardzanie	3 mm na 24 h
Gęstość	1,58 g/ml
Opory przepływu (ISO 7390)	<2 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	400%
Odporność na mróz podczas transportu	Do -15°C
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	2,8 MPa
Twardość	65 w skali Shore A
Formowanie „skórki” przy 23°C	15 minut
Odporność na temperaturę	-40°C do 90°C

Certyfikaty

- Emission EC1 Plus
- M1

**Zettex Europe B.V.**

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

